

Fakapuk felületkezelése

A felületkezelés menete:

1. Előkészítés
 - 1.1. A fakaput utolsóként beépíteni, minden vakolási és festési munka után, mivel a festék- cement- és mészfoltok csak nehezen vagy egyáltalán nem távolíthatók el.
 - 1.2. Biztosítani kell hogy a fa nedvességtartalma a 15%-ot ne haladja meg.
2. Felületkezelés
 - 2.1. Mivel a faanyag nedvszívó képessége adott felületeken különböző, az első réteg felhordásakor (sötét lazúroknál) használjunk szintelen alapozót, így elkerülhetjük a kapulap foltossá válását.
 - 2.2. Az első felületkezelő réteg után a kiemelkedett farostokat gyengéd csiszolással távolítsuk el. A farostok kiemelkedése lehet már a Hörmann gyári alapozás következménye is.
 - 2.3. Csak vízbázisú páraáteresztő színezett vékony illetve vastaglazúrokat használjunk. Ne használjunk zárt felületet létrehozó lakkokat, amelyek az egyenletes nedvességcserét megakadályozzák.
 - 2.4. A felületkezelés mindig szimmetrikusan a külső és a belső felületen egyaránt elvégzendő.
 - 2.5. Ne használjunk sötét lazúrokat a közvetlen napsütésnek kitett kapuknál.
 - 2.6. A garázs szellőzését biztosítani kell. Lehetőleg kerüljük a garázs fűtését.
 - 2.7. A felületkezelést szükség szerint a védőfunkció megtartása érdekében meg kell ismételni.

Mindenképp kerülni kell a felület párazáró lakkozását, mert a nedvesség a lamella bordáinál, kazettáinál illetve a lamella-végeken bejuthat a kapuba, de nem tud akadálytalanul távozni. Ez a lamella deformálódását okozhatja!

Ajánlott felületkezelő anyagok:

Brillux Flächenlasur 620

vagy

Sikkens Cetol HLS (alapozás és köztes rétegek) + THB (fedőréteg)

vagy

Sikkens Cetol Novatech +Novatop

Hörmann Hungária Kft.

*****FONTOS TUDNIVALÓ!*****

Az LTH szekcionált fakapukat és a faborítású Berry billenő kapukat* a Hörmann alapozó lazúros kivitelben forgalmazza. Ez a bevonóréteg kizárólag a faanyag rovar és gombakártevőktől való védelmét szolgálja, a beépített kapu védelmére nem megfelelő.

Legkésőbb a beépítés után a felületkezelési utasítás figyelembevételével felületkezelní kell. Ennek célja a kapu élettartalmának növelése, tetszetőségeinek, tisztíthatóságának, ellenálló képességének fokozása.

A fakapukon azoknak egyediséget adva minden esetben megjelennek a felhasznált fafaj jellemző jegyei. Ezek a kapun látható formában is jelentkeznek a felület színében rajzolatában, a rostszerkezet eltéréseiben, csomók, ággöcsök, gyantatáskák, ásványi csíkok formájában. Ezen jegyek teszik a kaput egyedivé az acél, alumínium illetve műanyag nyílászáróktól különbözövé.

Amennyiben e fafaji jellemzők hibának minősülnek a felületkezelés során egy részük megszüntethető.

A megmaradó kisebb esztétikai hibák reklamáció tárgyát nem képezhetik.

***Kivétel a 915-ös motívumú faborítású Berry-kapu, amely felületkezelés nélküli faborítással kerül forgalomba. Ezt a kaputípust kicsomagolás után azonnal felületkezelní kell, károsodás nélküli tárolása is kizárólag száraz hűvös helyen lehetséges.**

Hörmann Hungária Kft.